

VỮA TÔ LỚP DÀY CHO BÊ TÔNG

KESCO

BASE 04



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KESCO BASE 04 là dòng vữa xây dựng gốc xi măng với khối lượng thể tích 1400 – 1450 kg/m³, màu xám, dạng bột mịn. Thành phần chính của KESCO BASE 04 bao gồm xi măng, cát hạt vừa, phụ gia chống thấm và phụ gia polymers. Vữa KESCO BASE 04 được thiết kế có độ dẻo & độ bám dính cao, bền và có khả năng chống rạn nứt tốt, chuyên dụng cho việc tô lớp dày cho tường và trần bê tông có bề mặt nhẵn mịn.

ỨNG DỤNG

KESCO BASE 04 dùng để tô lớp vữa dày cho tường và trần bê tông. Hệ vữa tô lớp lót tạo nhám KESCO BASE P 02 và vữa tô lớp dày KESCO BASE 04 là giải pháp đặc biệt hiệu quả cho việc tô làm phẳng tường và trần bê tông có bề mặt nhẵn mịn mà hệ vữa xi măng - nước (hồ dầu) và vữa xi măng-cát-nước truyền thống khó hoặc không thể tô được.

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

- Có khả năng chống thấm tốt, không bị co giãn, không rạn nứt theo thời gian.
- Vữa có độ dẻo cao, mác cao, cường độ bám dính tốt, không bị chảy lỏng & tách nước, dễ thi công, thời gian sử dụng dài, hầu như không bị rơi vãi khi thi công, tiết kiệm vật tư và nhân công.
- Là loại vữa trộn sẵn, chất lượng sản phẩm luôn ổn định do quá trình sản xuất được kiểm soát chất lượng chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, không bị rủi ro trong quá trình sử dụng tại công trình.

CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT

Vữa tô lớp dày cho tường & trần bê tông KESCO BASE 04 có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9028:2011 với các giá trị tiêu biểu như sau:

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT		GIÁ TRỊ
1	Độ lưu động	180 - 210 mm
2	Độ giữ nước	≥ 90 %
3	Hàm lượng ion clo trong vữa	< 0.10 %
4	Cường độ nén sau 28 ngày ở điều kiện chuẩn	2.5 - 12.5* MPa
5	Cường độ bám dính sau khi kéo sau 28 ngày ở điều kiện chuẩn	≥ 0.40 MPa
6	Hệ số hút nước do mao dẫn	0.2 kg/m ² .phút 0.5



CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MƠI TENZI

Văn phòng: 292/34/12 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Hẻm 716, Bùi Văn Hòa, P.Long Bình Tân, TP-Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (028) 6258 1159. Fax: (028) 6258 1179
Email: contact@tenzi.com.vn. Website: www.tenzi.com.vn.
Hotline: 0903420212

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dụng cụ : Xô hoặc thùng sạch, thùng đựng nước, máy trộn cầm tay, bàn xoa inox, bay răng cưa, bay thông thường, thước thẳng, găng tay, kính bảo hộ ...




Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt sử dụng sạch sẽ, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác... Loại bỏ các ba vế bê tông và vữa trên bề mặt nền - tường, bề mặt phải được làm ẩm nhưng không bị đọng nước. Bề mặt bê tông đã được tô 1 lớp vữa lót tạo nhám mỏng KESCO BASE P-02 trước đó ít nhất 1 ngày.

Trộn vữa: Cho 6 – 7 lít nước sạch để trộn với khoảng 25 kg vữa khô KESCO tạo hỗn hợp vữa KESCO BASE 04. Không được trộn vữa bằng tay, phải dùng máy trộn vữa chuyên dụng để cho việc khuấy trộn để đạt được hiệu quả trộn tốt nhất. Trước tiên, đổ 80% lượng nước cần trộn vào thùng sạch, sau đó cho bột vào từ từ và trộn đều khoảng 5 – 7 phút đến khi tạo thành hỗn hợp vữa dẻo, cho thêm phần nước còn lại vào và trộn để đạt được độ lưu động yêu cầu. Chờ khoảng 2 phút để cho các hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại 2 – 3 phút rồi bắt đầu thi công.

Chú ý: Trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ bình thường, thời gian sử dụng của vữa sau khi trộn khoảng 60 phút, thời gian sử dụng sẽ giảm nếu điều kiện thời tiết có nắng to, gió hanh, nhiệt độ cao, vì vậy sử dụng hết trong vòng 40 phút, tính toán dùng đến đâu trộn đến đó.

Thi công vữa tạo nhám:

- Quy trình thi công tô trát vữa KESCO BASE-04 lên tường và trần bê tông để tạo bề mặt phẳng như quy trình thi công tô trát vữa xây dựng. Cần chú ý khi phải tô (trát) lớp vữa dày thì phải trát làm nhiều lớp. Chiều dày mỗi lớp trát không được vượt quá 8 mm. Khi trát nhiều lớp, nên kẻ mặt trát thành các ô vuông để tăng độ bám dính cho các lớp trát tiếp theo. Ô vuông có cạnh khoảng 60 mm, vạch sâu từ 2 mm đến 3 mm. Khi lớp trát trước se mặt mới trát tiếp lớp sau. Nếu mặt lớp trát trước đã quá khô thì phải phun nước làm ẩm trước khi trát tiếp.
- Cần bảo dưỡng tường sau khi tô từ 3 - 5 ngày trước khi bả bột và sơn hoàn thiện.



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Định mức KESCO khoảng 1.8 kg/m²/mm

ĐÓNG BAO

Bao 50 kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN

12 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, cách nền cách tường 20 cm. Bao còn kín nguyên vẹn và không chổng quá 10 bao.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG

KESCO có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.

VỮA TÔ LỚP DÀY

**KESCO
BASE 04**